HEMPEL'S HARD RACING 76484/76300



Hard Racing on akrüülbaasil kõva kattumisvastane põhjavärv, mis sisaldab vaske ja orgaanilisi bioaktiivseid aineid. Saavutab lõpliku (heledama) värvitooni ühe nädala pärast peale vette laskmist.

KASUTUSALA: Klaasplast-, puu-, teras- ja betoonpindadele. Kiiretele paatidele. Ei tohi kasutada alumiinium ja kergsulamist paatidel. Korrosiooni oht.

TOON: Must/19990, punane/51170, valge 10000.

KUIVAINE SISALDUS, %: 19990: 50 ± 1; 51170: 51 ± 1; 10000: 56± 1.

KULU: 19990: 12.5 m²/l - 40 mkm; 51170: 12.8 m²/l - 40 mkm; 10000: 14.0 m²/l - 40 mkm.

KUIVAMINE: Puutekuiv - umbes 4 tundi temperatuuril 20°C, 8 tundi temperatuuril 10°C.

TÖÖVAHENDID: Pintsel, rull, värvipadi või pihusti (düüs .018" - .023", rõhk 150 bar). Tööriistade puhastamiseks sobib vastav lahusti.

LAHUSTI: Hempel-i lahusti 08080. Pihustamine - 5% lahustit, pintsliga või rulliga pealekandmine - 5% lahustit.

ÜLEVÄRVIMISAEG: Temperatuuril 20°C min. 5 tundi; temperatuuril 10°C min. 9 tundi.

KASUTUSTINGIMUSED: Olemasoleva põhjavärvi ülevärvimisel eemaldada õli, rasv jne. Hempel's Pre-Cleaner-iga 67602, pesta mageda veega (soovitavalt kõrgsurvega), eemaldada kõik vana lahtine ja nõrk värv, lasta pind kuivada. Pinna temperatuur peab olema kastepunktist kõrgem niiskuse kondenseerumise vältimiseks. Värvi enda temperatuur peab olema vähemalt 15°C. Värvida kuiva ilmaga, vältida värvimist otsesel päikesepaistel. Kinnistes ruumides tuleb tagada piisav ventilatsioon värvimise ja kuivamise ajal. Kuna põhjavärv sisaldab raskemaid tahkeid osi tuleb värvi enne kasutamist ja kasutamise ajal hoolikalt segada. Vältige liigset lahusti lisamist. Soovitatav värvikihtide arv õhuta pihustiga värvimisel – 2-3 kihti minimaalse üldpaksusega 120 mkm. Soovitatav värvikihtide arv õhuga pihustiga, pintsliga või rulliga värvimisel – 3-5 kihti. Paadi võib vette lasta kui värv on täielikult kuiv, kuid mitte enne 24 tunni möödumist viimase kihi värvimisest, samas mitte hiljem kui 3 kuud värvimisest. Hard Racing-ut ei tohi segada teiste värvidega.

ETTEVAATUSABINÕUD: Tuleohtlik. Mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist vesikeskkonda kahjustavat toimet. Tervisele kahjulik sissehingamisel, sattumisel nahale ja neelatuna. Ärritab nahka ja silmi, võib tekitada allergiat, silma sattumisel kahjustusi. Pritsmed nahalt pesta koheselt rohke vee ja seebiga. Kaitsta käed, silmad ja nägu sobivate kaitsevahenditega. Vältida gaasi, suru sudu levimist töötsooni ja sissehingamist, kindlustada hea ventilatsioon, kasutada respiraatorit. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

MAALETOOJA: VÄRV JA SEADMED OÜ
Pardiloigu 5, 11712 Tallinn
Tel: 6 836 750, Fax: 6 836 755
e-mail: info@varvjaseadmed.ee
www.hempelpaint.eu