Teamac
Marine & Industrial Coatings

ANTIFOULING TROPICAL KILLA



TOOTELEHT

TOOTE KIRJELDUS
Modifitseeritud kampoli ja kloorkautšuki baasil valmistatud, ökonoomne kattumisvastane mürkvärv, mis sisaldab vaske ja orgaanilisi bioaktiivseid aineid.

KASUTUSALA
Klaasplast-, puu- ja teraspaatide veealune osa. Ei sobi alumiiniumpaatidele.

LÄIGE
Pool matt

VÄRVITOONID
Sinine, Must, Punane.

VÄRVIKULU
11 m²/l

SOOVITAV VÄRVIKIHTIDE ARV
2-3

TÖÖVAHENDID
Pintsel, rull, värvipadi või pihusti (düüs .021” - .027”, rõhk 250 bar). Tööriistade puhastamiseks sobib vastav lahusti.

LAHUSTI
Teamac lahusti nr.17.
Pihustamine - 5% lahustit, pintsliga või rulliga pealekandmine - 5% lahustit.

ÜLEVÄRVIMISAEG
Minimaalselt 16 tundi, sõltuvalt värvikihi paksusest.

KUIVAMISAEG
Puutekuiv - umbes 2 tundi temperatuuril 20°C, Täielikult kuiv - 12 tundi temperatuuril 20°C.

KASUTUSTINGIMUSED
Olemasoleva põhjavärvi ülevärvimisel eemaldada õli, rasv jne. Pesta mageda veega (soovitavalt kõrgsurvega), eemaldada kõik vana lahtine ja nõrk värv, lasta pind kuivada. Pinna temperatuur peab olema kastepunktist kõrgem niiskuse kondenseerumise vältimiseks. Värvi enda temperatuur peab olema vähemalt 15°C. Värvida kuiva ilmaga, vältida värvimist otsesel päikesepaistel. Kinnistes ruumides tuleb tagada piisav ventilatsioon värvimise ja kuivamise ajal. Kuna põhjavärv sisaldab raskemaid tahkeid osi tuleb värvi enne kasutamist ja kasutamise ajal hoolikalt segada. Vältige liigset lahusti lisamist. Soovitatav värvikihtide arv – 2-3 kihti minimaalse üldpaksusega 90 mkm. Paadi võib vette lasta kui värv on täielikult kuiv, kuid mitte enne 24 tunni möödumist viimase kihi värvimisest, samas mitte hiljem kui 2 nädalat värvimisest.

VÄRVITAVA PINNA ETTEVALMISTAMINE
Veendu, et värvitav pind on kuiv ja puhas. Kruntvärviks kasutada Teamac Metaclor Underwater Primer-it. Kruntvärvi kanda pinnale 2-3 kihti.

ETTEVAATUSABINÕUD
Tuleohtlik. Mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist vesikeskkonda kahjustavat toimet. Tervisele kahjulik sissehingamisel, sattumisel nahale ja neelatuna. Ärritab nahka ja silmi, võib tekitada allergiat, silma sattumisel kahjustusi. Pritsmed nahalt pesta koheselt rohke vee ja seebiga. Kaitsta käed, silmad ja nägu sobivate kaitsevahenditega. Vältida gaasi, suru sudu levimist töötsooni ja sissehingamist, kindlustada hea ventilatsioon, kasutada respiraatorit. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

TRANSPORT JA LADUSTAMINE
Värv peab olema kindlalt suletavates anumates nii transpordi, kui ladustamise ajal.
Hoida kokkupuute eest õhuga. Et värv säiliks korralikult tuleb see kasutuskordade vahepeal sulgeda õhukindlalt ja hoida temperatuuril 5-35 ºC. Kaitsta otsese päikesevalguse eest.

JÄÄTMEKÄITLUS
Ärge visake tühja värvipurki või värvi ülejääke veekogudesse ja loodusesse, vaid kasutage selleks ettenähtud mahuteid.

LISAINFO JA DOKUMENTATSIOON
Serifikaat nr.8394. Control of Pesticides Regulations 1986
Toote ohutus sertifikaat SDS 10871
Teamac toodete tehniline tugi (inglise keeles):

Telefon: +44(0)1482 320194; e-mail: info@teamac.co.uk

TOOTJA
Teal & Mackrill Ltd. Lockwood Street, Hull HU2 0HN, UK
www.teamac.co.uk

MAALETOOJA
Pro Marine Trade OÜ. Tallinna 30, 93816 Kuressaare
Telefon: +372 56 201 960
e-mail: promarine@promarine.ee
www.promarinetrade.com

Pro Marine TRADE
www.promarinetrade.com

Teamac®
Marine & Industrial Coatings