HEMPEL'S MILLE DYNAMIC/MILLE WHITE 71704/71150

Mille Dynamic / Mille White on isepoleeruv kattumisvastane põhjavärv, mis sisaldab vaske ja organilisi bioaktiivseid aineid. Bioaktiivsete ainete pideva eraldumise tõttu hoiab põhja puhtana. Saavutab lõpliku (heledama) värvitooni ühe nädala pärast peale vette laskmist.

KASUTUSALA: Klaasplast-, puu- , teras- ja raudbetoonpindadele. Ei tohi kasutada alumiinium ja kerg-legeeritud metallidel. Korrosiooni oht otsesel kokkupuutel metalliga. 71704 madala, mõõduka ja sooja temperatuuriga vetes, 71150 madala ja mõõduka temperatuuriga vetes.

TOON: Helehall/10160, punane/51170, valge 10000 (teised toonid vastavalt tootevalikule).

KUIVAINE SISALDUS, %: 10160: 50 ± 1; 51170: 55 ± 1; 10000: 54± 1.

KULU: 10160: 12.5 m²/l - 40 mkm; 51170: 13.8 m²/l - 40 mkm; 10000: 13.5 m²/l - 40 mkm.

KUIVAMINE: Puutekuiv - 4 tundi temperatuuril 20°C, 8 tundi temperatuuril 10°C.

TÖÖVAHENDID: Pintsel, rull, värvipadi või pihusti (düüs .018" - .023", rõhk 150 bar). Tööriistade puhastamiseks sobib vastav lahusti.

LAHUSTI: Hempel-i lahusti 08080. Õhuta pihustamine – 5% lahustit, õhuga pihustamine – 15% lahustit, pintsliga või rulliga pealekandmine - 5% lahustit.

ÜLEVÄRVIMISAEG: Temperatuuril 20°C min. 5 tundi; temperatuuril 10°C min. 9 tundi; maks. ei ole.

KASUTUSTINGIMUSED: Olemasoleva põhjavärvi ülevärvimisel eemaldada õli, rasv jne. Hempel's Pre-Cleaner-iga 67602, pesta mageda veega (soovitavalt kõrgsurvega), eemaldada kõik vana lahtine ja nõrk värv. Pind peab olema puhas ja kuiv. Pinna temperatuur peab olema üle kastepunkti niiskuse kondenseerumise vältimiseks. Värvi enda temperatuur peab olema vähemalt 15°C. Värvida kuiva ilmaga, vältida värvimist otsesel päikesepaistel. Kinnistes ruumides tuleb tagada piisav ventilatsioon värvimise ja kuivamise ajal. Kuna põhjavärv sisaldab raskemaid tahkeid osi tuleb värvi enne kasutamist ja kasutamise ajal hoolikalt segada. Vältige liigset lahusti lisamist. Soovitatav värvikihtide arv õhuta pihustiga värvimisel – 2-3 kihti minimaalse üldpaksusega 120 mkm. Soovitatav värvikihtide arv õhuga pihustamisel, pintsliga või rulliga värvimisel – 3-5 kihti. Paatidele kiirusega üle 15 sõlme tuleb värvida lisakiht. Paadi võib vette lasta kui värv on täielikult kuiv, kuid mitte enne 24 tunni möödumist viimase kihi värvimisest, samas mitte hiljem kui 3 kuud värvimisest.

ETTEVAATUSABINÕUD: Tuleohtlik. Mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist vesikeskkonda kahjustavat toimet. Tervisele kahjulik sissehingamisel, sattumisel nahale ja neelatuna. Ärritab nahka ja silmi, võib tekitada allergiat, silma sattumisel kahjustusi. Pritsmed nahalt pesta koheselt rohke vee ja seebiga. Kaitsta käed, silmad ja nägu sobivate kaitsevahenditega. Vältida gaasi, suru sudu levimist töötsooni ja sissehingamist, kindlustada hea ventilatsioon, kasutada respiraatorit. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

MAALETOOJA: VÄRV JA SEADMED OÜ
Pardiloigu 5, 11712 Tallinn
Tel: 6 836 750, Fax: 6 836 755
e-mail: info@varvjaseadmed.ee
www.hempelpaint.eu